

Specificatie ATC

Samenstelling

Drager : Polyamide/Elasthan breisel	120 gr/m ²
Coating: PU topcoat/weekgemaakte PVC/PVC schuim, brandwerend	430 gr/m ²
Dikte : -	550 gr/m ² ± 7.5%

Eigenschappen

		Lengte	Breedte	
Treksterkte	DIN53354	275 N/5cm	240 N/5cm	± 20 %
Rek bij breuk	DIN53354	225 %	275 %	± 25 %
Scheursterkte	DIN53356	30 N		± 25 %
Hechting	DIN53357	> 40 N/5cm		
Waterdichtheid	DIN53886	> 100 cm		
Lichtechtheid	ISO 105	> 6		

Brandwerendheid: FMVSS 302 <100 mm/min

Bijzondere eigenschappen

Door het toepassen van migratie en hydrolyse bestendige polymere weekmakers is het materiaal veel beter (huid) vet en vochtbestendig (urine) dan traditioneel kunstleer.

Door nauwelijks uittreden van weekmakers zal deze kwaliteit minder snel hard worden.

Wasvoorschrift



Handwas

Reinigen met vochtige doek en huishoudzeep.

Materiaal niet in contact brengen met oplosmiddelen/oplosmiddel houdende schoonmaakmiddelen.

Opmerkingen

Kleine kleur- en glansverschillen onder voorbehoud (houd receptnummers gescheiden).

Niet verwerken in applicaties die het materiaal tot het uiterste uittrekken.

Datum: 10/9/2024

Specificatie datum: 6/6/2013